



UNIWORK
WORKING SHOES

Fabrication italienne sur
toute notre gamme
Création et certification : Italie
Matières premières : Italie
Piqûre des tiges : Albanie
Injection et stockage : Italie

Respect des normes :
ISO 9001
ISO 14001
SA 8000

www.uniwork.it



WARREN S3

CARACTÉRISTIQUES

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
CERTIFICATION CIMAC
F-217-02403-19

PRÉCONISATION
BTP
INDUSTRIE
MAINTENANCE
SECOND OEUVRE
TRAVAUX EXTERIEURS

TIGE : Cuir pigmenté hydro
SEMELE DE PROPRETÉ : Giove
EMBOUT : Acier
LAME ANTIPERFORATION : Acier
SEMELE : AM en PU 2D
DOUBLURE : HK3 haute capacité respirante
POINTURE : 38 au 48
RESISTANCE AU GLISSEMENT : SRC
VERSION BASSE : Jackson S3



RÉSULTATS AUX TESTS

	Exigences Normes	Résultat Uniwork
5.11 DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS "SRC"		
Test de la semelle sur céramique lubrifiée : eau + détergents		
Position à plat sur pointure 42	≥ 0,32	0,38
Position inclinée sur pointure 42	≥ 0,28	0,32
Test de la semelle sur acier avec glycérine		
Position à plat sur pointure 42	≥ 0,18	0,18
Position inclinée sur pointure 42	≥ 0,13	0,13
PERFORMANCES DE LA TIGE : Cuir pigmenté hydro		
5.4.6 Perméabilité à la vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm²h)	≥ 0,8	1,3
5.4.6 Coefficient de vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm²h)	≥ 15,0	19,7
DOUBLURE HK3		
5.5.3. Perméabilité à la vapeur d'eau (en mg/cm²h)	≥ 2,0	6,6
5.5.3. Coefficient de vapeur d'eau (en mg/cm²h)	≥ 20,0	53,3
ABSORPTION D'ÉNERGIE DANS LA ZONE DU TALON		
6.2.4 Absorption d'énergie dans le talon (pointure 42)	≥ 20,0 J	35 J